

DIALOG(R)File 351:Derwent WPI  
(c) 2006 The Thomson Corp. All rts. reserv.

012787131

WPI Acc No: 1999-593358/\*199951\*

XRAM Acc No: C99-173488

**Cosmetic products, especially nail varnish, containing additive for  
neutralizing yellowness due to resin**

Patent Assignee: FIABILA SA (FIAB-N)

Inventor: MALNOU A; RENARD C

Number of Countries: 001 Number of Patents: 001

Patent Family:

Patent No	Kind	Date	Applicat No	Kind	Date	Week
FR 2773470	A1	19990716	FR 98296	A	19980114	199951 B

Priority Applications (No Type Date): FR 98296 A 19980114

Patent Details:

Patent No	Kind	Lan Pg	Main IPC	Filing Notes
FR 2773470	A1		7 A61K-007/04	

Abstract (Basic): \*FR 2773470\* A1

NOVELTY - Cosmetic products contain a fluorescent additive.

USE - Especially in products for application to the nails  
(claimed), particularly clear or pigmented nail varnishes, and also in  
e.g. powders, mascara.

ADVANTAGE - The fluorescent additive gives clear nail varnishes  
which are colorless and do not suffer from the yellowness associated  
with prior art clear nail varnishes due to the fact that the blue  
fluorescence of the additive neutralizes the yellow color due to the  
resin content. In pigmented products the additive enhances the  
brightness of the make-up and also provides an interesting fluorescence  
in UV-rich lighting from e.g. sunlight or nightclub dance floors.

pp; 7 DwgNo 0/0

Title Terms: COSMETIC; PRODUCT; NAIL; VARNISH; CONTAIN; ADDITIVE; YELLOW;  
RESIN

Derwent Class: D21; E24; G02

International Patent Class (Main): A61K-007/04

International Patent Class (Additional): A61K-007/043; A61K-007/047

File Segment: CPI

①9 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE  
INSTITUT NATIONAL  
DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE  
PARIS

①1 N° de publication : **2 773 470**  
(à n'utiliser que pour les  
commandes de reproduction)  
②1 N° d'enregistrement national : **98 00296**

⑤1 Int Cl<sup>6</sup> : A 61 K 7/04, A 61 K 7/043, 7/047

⑫

**DEMANDE DE BREVET D'INVENTION**

**A1**

②2 Date de dépôt : 14.01.98.

③0 Priorité :

④3 Date de mise à la disposition du public de la  
demande : 16.07.99 Bulletin 99/28.

⑤6 Liste des documents cités dans le rapport de  
recherche préliminaire : *Se reporter à la fin du  
présent fascicule*

⑥0 Références à d'autres documents nationaux  
apparentés :

⑦1 Demandeur(s) : *FIABILA Societe anonyme* — FR.

⑦2 Inventeur(s) : MALNOU ALAIN et RENARD CHRIS-  
TINE.

⑦3 Titulaire(s) :

⑦4 Mandataire(s) : CABINET LOYER.

⑤4 **PRODUIT COSMETIQUE A ADDITIF FLUORESCENT.**

⑤7 Le produit cosmétique suivant l'invention comporte un  
additif fluorescent. Il est par exemple destiné à être utilisé  
sur les ongles.

**FR 2 773 470 - A1**



A

La présente invention concerne d'une manière  
5 générale un produit cosmétique et plus précisément un  
produit cosmétique ayant un aspect esthétique particulier.

L'invention peut par exemple être appliquée de  
manière intéressante aux produits destinés au maquillage  
des ongles, tels que vernis et démaquillants.

10 Les vernis à ongles sont usuellement composés par  
un mélange de résines parmi lesquelles on peut citer la  
nitrocellulose, les plastifiants, les résines acryliques  
thermoplastiques et les résines polyesters.

Ces mélanges, s'ils ne sont pas colorés par  
15 l'addition de pigments, fournissent un produit que l'on  
appelle incolore mais qui est en fait jaunâtre.

Lorsque le vernis est additionné de pigments, on  
sait combattre l'effet jaune apporté par les résines en  
ajoutant des pigments ou des colorants bleu/violet.

20 Par contre, cette addition de pigments ou de  
colorants bleu/violet ne donne pas satisfaction lorsque le  
produit n'est pas destiné à être coloré par d'autres  
pigments ou colorants ; on obtient un effet dit de  
grisaillement et une certaine opacification du produit.

25 La présente invention permet de proposer un produit  
cosmétique destiné à être utilisé sur les ongles qui soit  
incolore et non jaune comme les produits connus.

L'invention peut bien entendu être mise en oeuvre  
pour d'autres produits cosmétiques que ceux destinés à être  
30 utilisés sur les ongles.

A cet effet, l'invention concerne un produit  
cosmétique caractérisé en ce qu'il comporte un additif  
fluorescent.

Un tel additif fluorescent est choisi parmi les  
35 dérivés du benzoxazole, du stilbène, du triazole ou de la  
coumarine.

Ledit additif fluorescent est de préférence ajouté dans une proportion de 0,01 à 5 % en volume du produit final.

De manière intéressante, l'additif fluorescent est  
5 du dibenzoxazoyl naphthalène.

Cet additif donne au mélange de résine une fluorescence bleue qui détruit sa couleur jaune.

Ces produits sont également des azurants optiques de bonne qualité ce qui permet d'éviter l'effet de  
10 grisaillement et d'obtenir un produit cristallin.

En augmentant la quantité d'additif fluorescent, on augmente l'effet de fluorescence du à un éclairage avec une source riche en ultraviolets, par exemple le soleil ou les lumières utilisées sur des pistes de danse, dans des boîtes  
15 de nuit...

On obtient alors un reflet bleu très esthétique tant dans les flacons que sur les parties du corps maquillées avec les produits cosmétiques selon l'invention, mascara, poudre, vernis à ongles...

20 A titre d'exemples non limitatifs, on trouvera ci-après trois formulations de produits suivant l'invention.

Ces produits comportent du dibenzoxazoyl naphthalène commercialisé par la société HOECHST sous la dénomination "Hostalux KCB", en tant qu'additif fluorescent.

25 Les proportions sont données en % de volume du produit final.

1. - Vernis incolore :

	- Acétate d'éthyle	: 29
30	- Acétate de butyle	: 34,39
	- Nitrocellulose 70% dans IP	: 19,5
	- Résine polyester 70% dans AB	: 6
	- Résine acrylique 60% dans AE	: 4
	- Acétyltributylcitrate	: 7
35	- Huile de silicone	: 0,1
	- "Hostalux KCB"	: 0,01

L'"Hostalux KCB" se solubilise dans le mélange en produisant une faible fluorescence permettant de neutraliser l'effet jaune donné par les résines. Le vernis résultant est incolore transparent et cristal.

- 5 La quantité d'additif fluorescent peut être adaptée en fonction de la couleur initiale du mélange de résine ou de l'effet bleuté que l'on désire obtenir.

## 2. - Vernis pigmenté fluorescent :

10	- Acétate d'éthyle	: 28,3
	- Acétate de butyle	: 28
	- Nitrocellulose 70% dans IP	: 19
	- Résine polyester 70% dans AB	: 6
	- Résine acrylique 60% dans AE	: 4
15	- Acétyltributylcitrate	: 7
	- Bentonite	: 1,2
	- DC Red 7	: 0,8
	- DC Red 34	: 0,4
	- Oxyde de fer rouge	: 0,2
20	- Huile de silicone	: 0,1
	- "Hostalux KCB"	: 5

Le vernis obtenu est un vernis rouge qui, sous un fort éclairage naturel, présente un reflet bleu apporté par la fluorescence du dibenzoxazoyl naphthalène.

25

## 3. - Démaquillant pour les ongles :

	- Acétate d'éthyle	: 43
	- Acétate de butyle	: 12,9
	- Méthyléthylcétone	: 42
30	- Huile de ricin	: 2
	- "Hostalux KCB"	: 0,1
	Ce dissolvant présente un effet bleuté.	

- 35 Des essais ont montré que l'additif fluorescent peut être ajouté dans une proportion de 0,01 à 5 % en volume du produit final.

REVENDICATIONS

5        1. - Produit cosmétique, caractérisé en ce qu'il  
comporte un additif fluorescent.

2. - Produit cosmétique selon la revendication 1,  
caractérisé en ce que ledit additif fluorescent est choisi  
parmi les dérivés du benzoxazole, du stilbène, du triazole  
ou de la coumarine.

10       3. - Produit cosmétique selon l'une quelconque des  
revendications 1 ou 2, caractérisé en ce que ledit additif  
fluorescent est ajouté dans une proportion de 0,01 à 5 % du  
produit final.

15       4. - Produit cosmétique selon l'une quelconque des  
revendications précédentes, caractérisé en ce que l'additif  
fluorescent est du dibenzoxazoyl naphtalène.

20       5. - Produit cosmétique selon l'une quelconque des  
revendications précédentes, caractérisé en ce que il est  
destiné à être utilisé sur les ongles.

